


PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.69.00.00.

PART. ARAN. ESTAMPADO : 54.07.69.00.00.

| INFORMACIÓN TÉCNICA | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| BASE : 22329 | TEJIDO : Tejido Plano | |
| ANCHO: | 183 ± 3 cm | ASTM D3774 |
| ANCHO CORTABLE: | 180 ± 3 cm | ASTM D3774 |
| PESO (MASA/UNIDAD DE AREA): | 133 ± 7 g/m2 | ASTM D3776 OPC. C |
| CERTIFICADO DE ORIGEN CUMPLE: | e | VER BENEFICIOS* |
| COMPOSICIÓN : | 100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER | |

| TECNOLOGÍA | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE | DESCRIPCION | NORMA |
|  <p>ANTIFLUIDO/ REPELENCIA</p> | Tecnología que repele el agua y evita el paso de salpicaduras accidentales, la cual permanece a través de los lavados, actuando como un escudo protector de la piel. | AATCC 22 AATCC 22 / AATCC 124 |

| USOS | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BLUSAS, BATAS |  |
| BLUSAS, CAMISAS |  |
| CHAQUETAS, CHALECOS |  |
| DELANTALES, BATAS LAB, OVEROLES, DOCENTES, VOCACIONALE |  |
| FALDAS, PANTALONES, SASTRES, CHALECOS |  |
| FALDAS, PANTALONES, VESTIDOS, SCRUBS |  |
| PANTALONETAS |  |
| SUDADERAS |  |

BENEFICIOS

- * CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.
- al contar con +Antifluído / Repelencia escudo protector, desarrollado por Lafayette, que permite tener un nivel óptimo de protección y confort.
- Base de 180 cm de ancho, de tacto suave y comfortable al contacto con la piel gracias a su construcción con hilazas de microfibras.
- De fácil limpieza.
- De fácil secado.
- Su alta tecnología lo protege contra salpicaduras accidentales de fluidos, impidiendo que su cuerpo tenga contacto con ellos.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Con el fin de garantizar el correcto desempeño del producto confeccionado en colores oscuros y de alta visibilidad, se recomienda realizar un lavado antes del primer uso.

- No adicionar acondicionador de telas

- No almacenar en húmedo.

- No dejar residuos de detergente ya que éste neutraliza el efecto Lafshield, protector textil.

- No remojar



- No retorcer ni exprimir.



- Secado a la sombra.



- Se puede secar en máquina. Temperatura normal



- Limpieza profesional en seco

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corte | Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 30 capas utilizar papel entre ellas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas. |
| Costura | Ajustar: tensiones en máquinas para equilibrar puntadas y presión del pie para lograr un correcto arrastre del textil. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo de 1 cm. Calibre de Aguja : 70/10 Punta de Aguja : R o RS Calibre Hilo : Tex 24 |

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Puntadas por Pulgada : 10 Tipo de Máquina : Plana y fileteadora 5 hilos. |
| Fusionado | Pre-encoger a 140 grados Celsius, 90 psi, por 20 segundos. Utilizar entretela fusionable con características similares al textil, revisar que la temperatura, presión y tiempo se mantengan en toda la base de la plancha. Tiempo : 10 - 12 s Temperatura : 120 - 145 oC Presión : 90 - 110 psi Entre Tela : 100% poliéster, tejido plano, no tejido. |
| Sublimacion | Utilizar papel especial para sublimación, revisar que la temperatura, presión y tiempo se mantengan en toda la base de la plancha. Tiempo : 40 s Temperatura : 190 oC Presión : 90 - 110 psi |